



FACHADAS

Superboard® PINTURA Exterior

etex inspiring ways of living





EXTERIOR



Descripción

Pintura blanca de acabado mate para uso exterior, de alta elongación, que ofrece un óptimo desempeño en acabados de fachadas con juntas invisibles con placas de cemento Superboard[®].

Producto resistente a la intemperie a la alcalinidad, hongos y algas, de bajo olor, bajo ensuciamiento y excelente adherencia.

Componente del Sistema de Tratamiento de Juntas Superboard®.

Ventajas

- Alta flexibilidad.
- Bajo olor (bajo VOC).
- Alto cubrimiento.
- Excelente lavabilidad.

Alta resistencia a hongos y rayos UV.

(*) La garantía aplica únicamente cuando se siguen en su totalidad las recomendaciones de instalación dadas por Etex Colombia.

Presentación y almacenamiento

La Pintura Flexible Superboard® para Fachadas se comercializa en Cuñetes de 5 galones.

- Almacenar bajo techo en superficies niveladas y en lugares ventilados.
- Proteger el recipiente de la exposición directa y prolongada al sol.
- Almacene dos (2) cuñetes sobrepuestos y hasta cuatro
 (4) interponiendo una placa plana sobre los dos primeros.
- El producto en su empaque original tiene una vida útil de 12 meses después de su fecha de fabricación.

Usos

- Decoración y protección de fachadas y aleros.
- Como acabado final de superficies tratadas con Masilla Superboard Acabado y Masilla Superboard Textura.
- Acabados de placas de cemento Superboard, revoque, estucos, ladrillos sin esmaltar, tejas entre otros.
- Producto desarrollado como parte del "Sistema de Tratamiento de Juntas Superboard" y su uso está dirigido a dar acabado de la superficie como pintura plana flexible.

Propiedades

Rendimiento Teórico Aproximado m²/gal

Sobre estuco plástico: 25-30 Repinte con color similar: 40-50 Repinte con color diferente: 30-40



Pintura Flexible

Datos técnicos

EXTERIOR

| Solvente para dilución y limpieza | Agua |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Clasificación según nivel de brillo | Mate |
| Tiempo de Secado - Al tacto - Para repintar | a 25°C y 65%HR 20 – 30 minutos 2 – 3 horas |
| *Abrasión en húmedo - ciclos | ≥ 400 |
| *Lavabilidad, % remoción de manchas | ≥ 80% |
| Viscosidad, Ku | < 120 |
| pH | 8.5 - 9.5 |
| Densidad | 1.35 ± 0.05 |
| VOC, g/I | < 50 |
| *Finura Hegman | > 5.0 |
| *Sólidos por volumen | > 35% |
| *Cubrimiento, relación de contraste | >96.0% |
| | |

Modo de empleo

- La superficie debe estar seca, libre de grasas, polvo, sustancias extrañas que impidan la adherencia del producto. Libres de defectos (resanada, estucadas).
- Es importante verificar que no existan humedades al interior de la superficie, debido a que se puede generar hongos ó "Mildew".
- Mezclar el producto con espátula hasta obtener un líquido uniforme.
- Diluya 4 volúmenes de pintura por 1 de agua para la aplicación con rodillo o brocha. En caso de aplicar con airless diluir la pintura con 10% de agua.
- Secado aproximado entre manos recomendado de 2 horas como mínimo.
- Sobre pantallas de concreto, verificar el total fraguado, lavar los desmoldantes y aplicar un puente adherente del tipo PVA diluido en agua 4:1.

- Sobre superficies pintadas, verificar que la pintura este bien adherida, si hay desprendimientos y entizado, aplicar un puente adherente del tipo PVA diluido en agua 4:1.
- Sobre estucos exteriores verificar su adherencia y luego aplicar una capa de Pintura Flexible Superboard® para Fachadas y dejar secar, lijar con una lija 150, y aplicar las capas restantes.
- Sobre superficies interiores estucadas o revocadas con Yeso, aplicar un puente adherente del tipo PVA diluido en agua 4:1.

Precauciones y medidas de seguridad

- Producto no inflamable.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto prolongado del producto con la piel.
- No ingerir, no inhalar; esta masilla es irritante para los ojos y para las mucosas, en caso de contacto, lave la parte afectada con abundante agua limpia, no frote y consulte al médico.
- Se recomienda el uso de guantes y gafas durante la manipulación del producto.
- La pintura obtiene su óptimo desempeño a los 30 dias de aplicada, evite lavar lavar antes.
- Para lavar utilice jabones no abrasivos y agua, no use detergentes ni cepillos.

Seguridad Ambiental:

- Producto nocivo para cualquier organismo acuático.
- Para evitar contaminación del medio ambiente, tener en cuenta: en suelo, la disposición en rellenos sanitarios y/o escombreras autorizadas. En agua evite verter el producto en fuentes de agua o alcantarillados (si se manipula cerca se debe contar con cajas sedimentadoras), y en caso de derrame en alcantarillado, realice una limpieza y termine de eliminar residuos con agua en abundancia. El empaque de este producto es reciclable.
- Consulte la Hoja de Seguridad de este producto para mayor información sobre las medidas de manejo ambiental y seguridad.

Pintura Flexible



FACHADAS

EXTERIOR

Otros productos complementarios del sistema

Placas Superboard®: Placas de cemento para la construcción de paredes, fachadas y cielos rasos.

Cinta de fibra de vidrio Superboard®: Cinta de refuerzo para la junta entre placas.

Masilla Superboard Juntas Invisibles®: Masilla para pegado de la cinta y relleno de la junta.

Masilla Superboard® Acabados Liso: Masilla para dar acabado plano y liso a toda la superficie.

Masilla Superboard® Acabado Texturizado: Masilla para dar acabado texturizado a toda la superficie.

Pintura Flexible Superboard®: Pintura flexible para interiores y exteriores.



ETEX Manizales

Km 14, vía al Magdalena, Manizales, Caldas, Colombia Tel: 6 8747747

ETEX Cartagena

Km I Variante Mamonal - Gambote, Tel: Cartagena Bolivar, Colombia (57) (5) 677 8600







SC**066-1**

SA**004-1**

OS**017-1**

www.superboard.com.co

